



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КЗМД»

КАНАШСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДРОБИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Приволжский бульвар, д. 4, пом. 8

ИНН 2130200445 / КПП 213001001 ОГРН 1182130004704

Телефон / факс: (8352) 45-42-45; 45-42-33

www.kzmd.net E-mail: kzmd21@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАЛЬНОЙ ДРОБИ ГОСТ 11964-81 производства ООО «КЗМД»

Дробь, фракция	Номиналь- ный размер	Зерновой состав		Плотность, кг/м ³	Твердость, HV
		Размеры отверстий сит для отсева, мм	Допустимое содержание остатка на сите, %		
1. ЛИТАЯ дробь ДСЛУ (округлая форма)					
ДСЛУ 0,3	0,3 мм	0,200 0,315 0,500 0,630	не менее 85 не менее 70 не более 12 не более 1	не менее 7 400	365 – 545*
ДСЛУ 0,5	0,5 мм	0,315 0,500 0,800 1,000	не менее 85 не менее 70 не более 12 не более 1		
ДСЛУ 0,8	0,8 мм	0,630 0,800 1,250 1,400	не менее 90 не менее 80 не более 6 не более 1		
ДСЛУ 1,0	1,0 мм	0,800 1,000 1,400 1,600	не менее 90 не менее 80 не более 6 не более 1		
ДСЛУ 1,4	1,4 мм	1,250 1,400 2,200	не менее 95 не менее 80 не более 1		
ДСЛУ 1,8	1,8 мм	1,600 1,800 2,800	не менее 90 не менее 80 не более 1		
ДСЛУ 2,2	2,2 мм	1,800 2,200 3,200	не менее 95 не менее 80 не более 1		
ДСЛУ 2,8	2,8 мм	2,200 2,800 3,600	не менее 95 не менее 80 не более 1		

Дробь, фракция	Номинальный размер	Зерновой состав		Плотность, кг/м ³	Твердость, НВ
		Размеры отверстий сит для отсева, мм	Допустимое содержание остатка на сите, %		
2. КОЛОТАЯ дробь ДСКУ (форма неправильного многогранника)					
ДСКУ 0,3	0,3 мм	0,200 0,315 0,630	не менее 75 не менее 65 не более 1	не менее 7 200	545 – 830*
ДСКУ 0,5	0,5 мм	0,313 0,500 1,000	не менее 75 не менее 65 не более 1		
ДСКУ 0,8	0,8 мм	0,630 0,800 1,400	не менее 80 не менее 70 не более 1		
ДСКУ 1,0	1,0 мм	0,800 1,000 1,600	не менее 80 не менее 70 не более 1		
ДСКУ 1,4	1,4 мм	1,250 1,400 2,200	не менее 80 не менее 70 не более 1		
ДСКУ 1,8	1,8 мм	1,600 1,800 2,800	не менее 85 не менее 75 не более 1		

* По согласованию с Покупателем возможно изготовление дроби с иным (либо с более узким) диапазоном твердости.

Химический состав стальной дроби, %:

С – 0,6–1,2
Si – 0,7–2,0
Mn – 0,5–1,0
S – < 0,05
P – < 0,09

Микроструктура стальной дроби - отпускаемый мартенсит с бейнитом.

Упаковка продукции: в МКР (биг-бег) по 1 000 кг.

Сроки гарантии на дробь: 12 месяцев с даты производства.

С уважением,
Директор



Дуров С.В.

Исп. Ваткина Ирина
(8352) 45-42-45,
kzmd21@mail.ru